


LAMIERE FORATE "FORO QUADRO"

Dati generali



Qualità:
Grezzo DC01, DD11
Zincato Z140
Inox AISI 304

Spessore (mm)	Foro	Passo	V/P	Peso al foglio		
				1000x2000	1250x2500	1500x3000
1,00	5,0	7,0	51%	7,69	12,02	17,31
1,00	8,0	10,0	64%	5,65	8,83	12,72
1,00	10,0	12,5	64%	5,65	8,83	12,72
1,00	10,0	12,5	64%	5,65	8,83	12,72
1,50	8,0	10,0	64%	8,48	13,25	19,08
1,50	10,0	12,0	70%	7,07	11,04	15,90
1,50	10,0	15,0	44%	13,19	20,61	29,67



LAMIERE FORATE "FANTASIA"

Dati generali



Qualità:
Grezzo DC01, DD11
Zincato Z140
Inox AISI 304

Spessore (mm)	Foro	Passo	V/P	Peso al foglio
				1000x2000
0,50	GF11	16,0	32%	5,34
1,00	GF11	16,0	32%	10,68
0,50	GF17	9,0	42%	4,55
1,00	GF17	9,0	42%	9,11

TOLLERANZE

Tolleranze di spessore: Riferimento UNI EN 10051e UNI EN 10043 per spessori < 2mm

Spessore nominale (mm)	Tolleranza spessore			Profilo trasversale (crown)	
	A norma UNI EN 10051/EN 10143 (1)	Ristrette su coil L 1250	Ristrette su coil L 1500	A norma UNI EN 10051 a 40mm dai bordi (coils)	Controllato a 25mm dai bordi (nastri)
0,80 - 1,20	± 0,08	± 0,06	± 0,04	0,13	0,04
1,21 - 1,60	± 0,11	± 0,06	± 0,04	0,13	0,04
1,61 - 2,00	± 0,13	± 0,07	± 0,05	0,13	0,05
2,01 - 2,50	± 0,14	± 0,08	± 0,06	0,13	0,05
2,51 - 3,00	± 0,15	± 0,10	± 0,06	0,13	0,06
3,01 - 4,00	± 0,17	± 0,12	± 0,12	0,13	0,06
4,01 - 5,00	± 0,18	± 0,12	± 0,12	0,13	0,07
5,01 - 6,00	± 0,20	± 0,13	± 0,13	0,13	0,07
6,01 - 8,00	± 0,22	± 0,15	± 0,15	0,13	0,08
8,01 - 10,00	± 0,24	± 0,20	± 0,20	0,13	0,08
10,01 - 12,00	± 0,24	± 0,20	± 0,20	0,13	0,10

I valori non si applicano alle estremità dei coils per la lunghezza L(m)=90/spessore nominale (mm)
Sono accettabili anche tolleranze asimmetriche, purchè l'escursione totale non sia inferiore ai valori di questa tabella.

Tolleranze di larghezza: Coils a bordi grezzi neri, decapati e zincati. Riferimento UNI EN 10051

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza (mm)
L ≤ 1200	-0 / +20
1200 < L ≤ 1600	-0 / +20

Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza < 600mm

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza larghezza (mm)		
	sp ≤ 3,0mm	3,00 < sp ≤ 7,0mm	sp > 7,0mm
L ≤ 100	-0 / +0,3	-0 / +0,4	-0 / +0,5
100 < L ≤ 250	-0 / +0,4	-0 / +0,5	-0 / +0,6
250 < L ≤ 400	-0 / +0,5	-0 / +0,6	-0 / +0,7
400 < L < 600	-0 / +0,6	-0 / +0,7	-0 / +0,8

Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza ≥ 600mm

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza (mm)	
600 ≤ L ≤ 1200	-0 / +2	-0 / +3
1200 < L ≤ 1600	-0 / +3	-0 / +4