

LAMIERE DA TRENO

Dati generali

Qualità: S235, S275 e S355

Normativa di riferimento: EN 10025-2

Spessore (mm)	Kg/mq	Dimensioni				
		1000x2000	1250x2500	1500x3000	2000x6000	2500x6000
8	62,8	125,6	196,25	282,60	753,60	942,00
10	78,5	157	245,31	353,25	942,00	1177,50
12	94,2	188,4	294,38	423,90	1130,40	1413,00
15	117,75	235,5	367,97	529,88	1413,00	1766,25
20	157	314	490,63	706,50	1884,00	2355,00
25	196,25	392,5	613,28	883,13	2355,00	2943,75
30	235,5	471	735,94	1059,75	2826,00	3532,50
40	314	628	981,25	1413,00	3768,00	4710,00
50	392,5	785	1226,56	1766,25	4710,00	5887,50
60	471	942	1471,88	2119,50	5652,00	7065,00
70	549,5	1099	1717,19	2472,75	6594,00	8242,50
80	628	1256	1962,50	2826,00	7536,00	9420,00
90	706,5	1413	2207,81	3179,25	8478,00	10597,50
100	785	1570	2453,13	3532,50	9420,00	11775,00



TOLLERANZE

Tolleranze di spessore: Riferimento UNI EN 10051e UNI EN 10043 per spessori < 2mm

Spessore nominale (mm)	Tolleranza spessore			Profilo trasversale (crown)	
	A norma UNI EN 10051/EN 10143 (1)	Ristrette su coil L 1250	Ristrette su coil L 1500	A norma UNI EN 10051 a 40mm dai bordi (coils)	Controllato a 25mm dai bordi (nastri)
0,80 - 1,20	± 0,08	± 0,06	± 0,04	0,13	0,04
1,21 - 1,60	± 0,11	± 0,06	± 0,04	0,13	0,04
1,61 - 2,00	± 0,13	± 0,07	± 0,05	0,13	0,05
2,01 - 2,50	± 0,14	± 0,08	± 0,06	0,13	0,05
2,51 - 3,00	± 0,15	± 0,10	± 0,06	0,13	0,06
3,01 - 4,00	± 0,17	± 0,12	± 0,12	0,13	0,06
4,01 - 5,00	± 0,18	± 0,12	± 0,12	0,13	0,07
5,01 - 6,00	± 0,20	± 0,13	± 0,13	0,13	0,07
6,01 - 8,00	± 0,22	± 0,15	± 0,15	0,13	0,08
8,01 - 10,00	± 0,24	± 0,20	± 0,20	0,13	0,08
10,01 - 12,00	± 0,24	± 0,20	± 0,20	0,13	0,10

I valori non si applicano alle estremità dei coils per la lunghezza L(m)=90/spessore nominale (mm)
Sono accettabili anche tolleranze asimmetriche, purchè l'escursione totale non sia inferiore ai valori di questa tabella.

Tolleranze di larghezza: Coils a bordi grezzi neri, decapati e zincati. Riferimento UNI EN 10051

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza (mm)
L ≤ 1200	-0 / +20
1200 < L ≤ 1600	-0 / +20

Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza < 600mm

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza larghezza (mm)		
	sp ≤ 3,0mm	3,00 < sp ≤ 7,0mm	sp > 7,0mm
L ≤ 100	-0 / +0,3	-0 / +0,4	-0 / +0,5
100 < L ≤ 250	-0 / +0,4	-0 / +0,5	-0 / +0,6
250 < L ≤ 400	-0 / +0,5	-0 / +0,6	-0 / +0,7
400 < L < 600	-0 / +0,6	-0 / +0,7	-0 / +0,8

Nastri/bandelle neri e decapati a bordi rifilati Larghezza ≥ 600mm

Larghezza nominale (mm)	Tolleranza (mm)	
600 ≤ L ≤ 1200	-0 / +2	-0 / +3
1200 < L ≤ 1600	-0 / +3	-0 / +4